MUNICIPALIDAD DE ASUNCION
Dirección General de Obras
Dirección de Vialidad
Unidad de Laboratorio

Asunción 17 de marzo de 2025

INFORME TECNICO

El presente informe tiene por objeto presentar los resultados de ensayos laboratoriales realizados a las muestras de agregado pétreo tipo 6ta., correspondiente a la Orden de Servicio N° 21/2025 enviado por la empresa **LOS TRIGALES S.A**. en referencia a la Licitación Pública Nacional Nº 06/2022 "Adquisición de **Piedra Triturada** para la Dirección de Vialidad" ID Nº 408.145 las muestras fueron extraídas de los acopios dentro de la Dirección de Vialidad.

1- **Los ensayos realizados con la piedra triturada tipo 6ta. son:**
Granulometría, Peso Específico y Absorción, Durabilidad a la Acción del Sulfato de Sodio o magnesio, Peso unitario Suelto, por los métodos de la AASHTO T 27 – 70, AASHTO T 84 – 70, AASHTO T 104 – 70, IRAM 1548 y AASHTO T 96 – 70.

1. ENSAYOS REALIZADOS CON LA PIEDRA TRITURADA TIPO 6TA.

ENSAYOS		METODOS	RESULTADOS
1.2-	Granulometría	AASHTO T 27 – 70	: Ver cuadro
2.2-	Peso específico aparente seco	AASHTO T 84 – 70	: 2,779 gr/cm3
3.2-	Peso específico aparente sat.y sup. seca	AASHTO T 84 – 70	: 2,825 gr/cm3
4.2-	Peso específico real	AASHTO T 84 – 70	: 2,874 gr/cm3
5.2-	Absorción	AASHTO T 84 – 70	: 2,0 %
6.2-	Equivalente de arena	AASHTO T 176 – 70	: 91,3 %

ANALISIS DE GRANULOMETRIA

Tamiz	Triturada Tipo 6ta. % que pasa
3/4"	100
1/2"	100
3/8"	100
Nº 4	75.4
Nº 8	51.4
Nº 30	20.4
Nº 50	10.2
Nº 100	7.1
Nº 200	5.5

MUNICIPALIDAD DE ASUNCION · DIRECCION GENERAL DE OBRAS · DIRECCIÓN DE VIALIDAD

Ing. Civil Mg. Edgardo Gómez
Director
Dirección de Vialidad

Nelson Chaves
Técnico Sup. Vial
Dirección de Vialidad